TEHNIČKI LIST · ART. 0434

CREATIVO® FUGA

Dvokomponentni vodeni epoksidni temeljni premaz namijenjen fugama keramičkih pločica.

SVOJSTVA

CREATIVO® FUGA je dvokomponentni epoksidni temeljni premaz s posebnim epoksi-aminskim vezivom slabog mirisa, prikladan za unutarnje prostore. CREATIVO® FUGA ima veliku otpornost na ogrebotine i habanje, malo upija nečistoću i ima izvrsnu prionjivost. Namijenjen je nanošenju na fuge između pločica kako bi se izjednačilo upijanje i spriječilo da se masa fuga ocrta na površini.

PRIMJENA

CREATIVO® FUGA sprječava da se nakon nanošenja sustava od mikrocementa i smola na površini ocrtaju fuge pločica.

CREATIVO® FUGA nanosi se na unutarnje okomite površine, na mjesta fuga keramičkih pločica, tvrdog kamena, mozaika i sličnih površina, prije nanošenja sustava CREATIVO® MONO i CREATIVO® MICROCEMENTO. Izjednačuje upijanje za kasnije nanošenje sustava CREATIVO® na keramičke pločice i slične podloge, kako se ne bi ocrtale fuge, koje obično upijaju drukčije od pločica.

NANOŠENJE

Nanositi na čiste i suhe površine, bez ulja, masnoće, prašine, voska, silikona, brtvenih masa i svega drugoga što može narušiti prionjivost sustava. Površinu očistiti alkoholom. Provjeriti jesu li pločice dobro pričvršćene i da se ne odvajaju. Proizvod ne nanositi ondje gdje postoji kapilarna vlaga; u tom je slučaju potrebno nanijeti CREATIVO® BARRIERA.

Prije uporabe komponentu B proizvoda CREATIVO® FUGA uliti u kantu komponente A i promiješati obje komponente. Pakiranja su pripremljena za miješanje. Nakon miješanja vrijeme upotrebljivosti proizvoda iznosi 1,5–2 h. Nanositi valjkom duge dlake u jednom sloju, tako da se fuga potpuno zasiti. Nanositi samo na fuge. Okvirna potrošnja iznosi 0,06 l/m² pri nanošenju valjkom širine 5 cm duge dlake na pločice 10 × 10 cm. Prije nanošenja proizvoda CREATIVO® GRIP na cijelu površinu pričekati 12–24 h. Nakon 4–6 h nanijeti prvi sloj sustava CREATIVO® ili CREATIVO® MONO prema koracima i postupcima navedenima u njihovu tehničkom listu.

Nanošenje i sušenje moraju se odvijati pri temperaturi prostorije i podloge između 8 °C i 30 °C te relativnoj vlažnosti manjoj od 75 %. Niska temperatura i velika vlažnost mogu znatno produljiti sušenje.

PREPORUKE

- Prije nanošenja provjeriti je li površina potpuno suha, sazrela i dobro vezana uz podlogu. Površina mora biti čista, bez ulja, masnoće, plijesni, gljivica, bakterija, iscvjetavanja i svega drugoga što bi moglo narušiti prionjivost ili uspjeh radova.
- Proizvod se ne smije smrznuti (najmanje 5 °C).
- Proizvod skladištiti na hladnom i suhom mjestu, zaštićen od izravnog sunca.
- Proizvod upotrebljavati pri temperaturi okoline i podloge između 8 °C i 30 °C. Relativna vlažnost ne smije prelaziti 75 %.
- Sušenje se ne smije odvijati pri temperaturi okoline i podloge nižoj od 5 °C.
- Zbog složenosti nanošenja sustava, za sva pojašnjenja obratite se našoj tehničkoj službi.

TEHNIČKI PODACI

Svojstvo	Vrijednost
Sušenje (20 °C, 60 % r. v.)	suho na prašinu 4–6 h; sljedeći sloj nakon 12–24 h
Izgled	prozirna narančasta tekućina
Omjer katalizacije	25 % volumno

Vrijeme upotrebljivosti	oko 1,5–2 h
Izdašnost	16 m²/l = 0,06 l/m² na pločicama 10 × 10 cm, valjkom duge dlake širine 5 cm
Gustoća	1,00 ± 0,05 kg/l
Volumni udio suhe tvari pri 105 °C	19 %
Rok trajanja	12 mjeseci
Boja	narančasta

Granične vrijednosti hlapljivih organskih spojeva (VOC) prema Direktivi 2004/42/EZ: kategorija J „dvokomponentni premazi visokih svojstava"; granična vrijednost od 1. 1. 2010.: 140 g/l; najveći sadržaj VOC u proizvodu: 100 g/l pomiješanog proizvoda.

Navedeni podaci dobiveni su pomno nadziranim ispitivanjima i predstavljaju naše najbolje i najnovije znanje. Podaci su isključivo informativni, ne obvezuju proizvođača i ne mogu biti osnova za bilo kakvu reklamaciju u vezi s uporabom opisanih proizvoda, s obzirom na to da uvjeti uporabe nisu pod našim nadzorom. Ovo je prijevod izvornog tehničkog lista na engleskom jeziku; u slučaju dvojbe mjerodavan je izvorni dokument proizvođača.