TEHNIČKI LIST · ART. 0420

CREATIVO® GRIP

Vodeni temeljni premaz za poboljšanje prionjivosti na zahtjevnim i neupijajućim podlogama, granulacije 0,25 mm.

SVOJSTVA

CREATIVO® GRIP je strukturirajući vodeni temeljni premaz za poboljšanje prionjivosti, spreman za uporabu, granulacije 0,25 mm, namijenjen zahtjevnim i neupijajućim podlogama kao što su staklo i keramika. Sastoji se od akrilnog polimera nanometarskih dimenzija i posebnih aditiva koji osiguravaju izvrsnu prionjivost na neporoznim podlogama. Zahvaljujući velikoj prionjivosti i hrapavosti, CREATIVO® GRIP omogućuje nanošenje bilo koje samonivelirajuće mase na glatke površine. CREATIVO® GRIP je bez mirisa, ne sadrži otapala ni hlapljive organske spojeve (VOC). Može se primjenjivati u unutarnjim i vanjskim prostorima.

PRIMJENA

CREATIVO® GRIP može se nanositi na unutarnje površine kao što su keramičke pločice, porculanska keramika (gres), mozaik i staklo, prije nanošenja mase CREATIVO® AUTOLIVELLANTE.

CREATIVO® GRIP može se nanositi i na unutarnje i vanjske površine kao što su keramičke pločice, porculanska keramika, mozaik i staklo, prije nanošenja proizvoda CREATIVO® FONDO ili CREATIVO® MONO FONDO. Time se izbjegava dodatna priprema površine, primjerice sačmarenje ili brušenje, koja bi inače za takve površine bila potrebna.

NANOŠENJE

Nanositi na čiste i suhe površine, bez ulja, masnoće, prašine, voska, silikona, brtvenih masa i svega drugoga što može narušiti prionjivost sustava. Površinu očistiti sredstvom za odmašćivanje. Provjeriti jesu li pločice dobro pričvršćene i da se ne odvajaju. Proizvod ne nanositi ondje gdje postoji kapilarna vlaga; u tom je slučaju potrebno nanijeti CREATIVO® BARRIERA.

CREATIVO® GRIP je spreman za uporabu. Proizvod temeljito promiješati i nanijeti valjkom, tako da bude prekrivena cijela površina. Prije nanošenja sljedećeg sloja sustava pričekati da se potpuno osuši. Vrijeme sušenja pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti iznosi približno 4 sata. Drukčiji uvjeti i debljina sloja mogu znatno utjecati na vrijeme sušenja. Alat oprati odmah nakon uporabe.

Nanošenje i sušenje moraju se odvijati pri temperaturi podloge i okoline između 5 °C i 30 °C te relativnoj vlažnosti manjoj od 75 %.

PREPORUKE

- Prije nanošenja provjeriti je li površina potpuno suha, sazrela i dobro vezana uz podlogu. Površina mora biti čista, bez ulja, masnoće, plijesni, gljivica, bakterija, iscvjetavanja i svega drugoga što bi moglo narušiti prionjivost ili uspjeh radova.
- Proizvod se ne smije smrznuti (najmanje 5 °C).
- Proizvod skladištiti na hladnom i suhom mjestu, zaštićen od izravnog sunca.
- Proizvod upotrebljavati pri temperaturi okoline i podloge između +5 °C i 30 °C. Relativna vlažnost ne smije prelaziti 75 %.
- Sušenje se ne smije odvijati pri temperaturi okoline i podloge nižoj od 5 °C.
- Proizvod ne nanositi ako se očekuje kiša ni pri jakom suncu, jakom vjetru ili dugotrajnoj magli.
- Obrađenu površinu zaštititi od kiše koju nosi vjetar dok proizvod potpuno ne sazrije.
- Zbog složenosti nanošenja sustava, za sva pojašnjenja obratite se našoj tehničkoj službi.

TEHNIČKI PODACI

Svojstvo	Vrijednost
Vrijeme sušenja (20 °C, 60 % r. v.)	suho na prašinu 1–3 h; sljedeći sloj nakon 4–6 h
Izgled	pasta

CREATIVO® je robna marka tvrtke Colorificio MP S.r.l., Via G. Pastore 2, 47922 Rimini (Italija) · www.creativo-microcemento.it

Prijevod na hrvatski: Malershop · Exclusive Paint d.o.o., ovlašteni distributer za Hrvatsku · izvornik: TDS art. 0420, zadnja izmjena 07.06.2019.

Razrjeđivanje	spreman za uporabu
Potrošnja	0,100–0,150 kg/m²
Granulacija	0,25 mm
Specifična težina	1,35 ± 0,05 kg/l
pH	~ 8,0
Razrjeđivač	voda
Pakiranja	5 kg, 1 kg

Granične vrijednosti hlapljivih organskih spojeva (VOC) prema Direktivi 2004/42/EZ: kategorija A/g „temeljni premazi"; granična vrijednost faze II (od 1. 1. 2010.): 30 g/l; sadržaj VOC u proizvodu: najviše 1 g/l.

Navedeni podaci dobiveni su pomno nadziranim ispitivanjima i predstavljaju naše najbolje i najnovije znanje. Podaci su isključivo informativni, ne obvezuju proizvođača i ne mogu biti osnova za bilo kakvu reklamaciju u vezi s uporabom opisanih proizvoda, s obzirom na to da uvjeti uporabe nisu pod našim nadzorom. Ovo je prijevod izvornog tehničkog lista na engleskom jeziku; u slučaju dvojbe mjerodavan je izvorni dokument proizvođača.