Informacije o proizvodu

Univerzalno ljepilo

UZIN KE 478

Univerzalno disperzijsko ljepilo za PVC obloge

GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

Univerzalno disperzijsko ljepilo s dodatkom umjetnih smola za lijepljenje svih vrsta PVC podnih obloga. Univerzalno, ekonomično i jednostavno za korištenje. Optimalna čvrstoća lijepljenja i izvrsna formacija ljepljivih niti omogućuju dodatnu pouzdanost u upotrebi.

PRIKLADNO ZA:

- za sve vrste homogenih i heterogenih PVC i CV obloga u rolama i pločama
- za tekstilne obloge na bazi PVC-a, lateksa ili poliuretanske pjene, utisnute mekane pjene te pregibnih ploča
- na upojnim prethodno izravnatim podlogama
- za stambene i poslovne prostore
- podloge sa podnim grijanjem
- za opterećenje stolicama sa kotačićima po DIN EN 12 529
- prikladno za strojno čišćenje podnih obloga



SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:

- jednostavna upotreba
- ekonomično (mala potrošnja)
- kratko vrijeme odzračivanja
- optimalno početno prianjanje i konačna čvrstoća
- neutralan miris
- za unutarnje prostore



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Pakiranje	plastična kanta
Veličina pakiranja	15,4 kg
Rok trajanja	min. 12 Mjeseci
Boja mokro	krem bijela
Boja suho	krem bijela
Potrošnja	pribl.250 - 350 g/m²
Vrijeme upotrebe materijala	15 - 35 minuta*
Otvoreno vrijeme	40 -60 minuta*
Prohodnost	nakon 24 sata*
Minimalna temperatura obrade	min. 15 °C na podlozi
Izdržljiv	nakon pribl.3 dana*
Varenje/spajanje spojeva	nakon 24sata*
Konačna čvrstoća	nakon 3 dana

* Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka.

DE | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
HR | Uzin Utz Hrvatska | Ulica Kreše Golika 3a | 10 000 Zagreb | Telefon +385 1 2498 214 | Telefax +385 1 2498 215 | E-Mail hr@uzin-utz.com | Internet hr.uzin.com

UZIN KE 478

PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti suha, tvrda i bez pukotina. Prašinu i sitne nečistoće, koje bi mogle negativno utjecati na prianjanje, odstranite. Podlogu provjerite na odgovarajući način te zabilježite eventualne nedostatke. Podlogu pažljivo usisajte, nanesite predpremaz i masu za izravnavanje. Ovisno o vrsti podloge, vrsti obloge i namjeni prostora, odaberite odgovarajući predpremaz i masu za izravnavanje iz UZIN asortimana. Ne neupojne i na vlagu osjetljive podloge, kao što je lijevani asfalt, nanesite odgovarajuću masu za izravnavanje debljine minimalno 2 mm, na nove anhidritne estrihe 1 - 2 mm, a na stare podloge min. 2 mm izravnavajuće mase. Dopustite da se predpremaz i masa za izravnavanje dobro osuše. Poštujte tehničke listove i za sve ostale proizvode koje koristite.

UPUTE ZA RAD:

1. Ljepilo prije uporabe dobro promiješajte, te odgovarajućom lopaticom, jednakomjerno nanesite na podlogu.
2. Nanesite samo onoliko ljepila, koliko možete položiti obloge unutar vremena ugradnje ljepila. Ljepilo nanosite tako da se osigura prijenos ljepila na cijelu poleđinu obloge.
3. Oblogu pažljivo položite i temeljito je pritisnite na podlogu.
4. Spojeve i neravnine u oblozi nakon 10 - 20 minuta ponovno pritisnite i prevaljajte odgovarajućim težinskim valjkom. Postupak po potrebi ponovite
5. Spojeve na položenoj oblozi varite nakon najmanje 24 sata, a najbolje nakon 2 – 3 dana.

POTROŠNJA:

Coating/Backing	Consumption approx.*
PVC s glatkom poleđinom	250-300 g/m²
Blago strukturirana poleđina	300-350 g/m²

VAŽNE NAPOMENE:

- Vrijeme skladištenja proizvoda je najmanje 12 mjeseci u originalno zatvorenom pakiranju na umjereno hladnom mjestu. Proizvod ne smije smrznuti. Otvorenu ambalažu pažljivo i čvrsto zatvorite, a sadržaj što prije upotrijebite. Prije upotrebe ostavite ljepilo na postigne sobnu temperaturu.
- Optimalni uvjeti za rad su pri temperaturi od 18 - 25°C, temperaturi podloge iznad 15°C i 65% relativne vlažnosti zraka. Niža temperatura i/ili povećana relativna vlažnost zraka u prostoru produljuju vrijeme sušenja ljepila i smanjuju sposobnost lijepljenja dok visoke temperature skraćuju vrijeme sušenja i stvrdnjavanja.
- Vrijeme odzračivanja za mokro polaganje je 5-25 minuta, a za postavljanje PVC obloga 20-35 minuta.
- Prije ugradnje podna obloga mora biti odgovarajuće elastična, aklimatizirana u skladu sa uvjetima u kojima će se koristiti.
- Kod mokrog ili polumokrog lijepljenja ravnajte se po tabeli za ugradnj. Oblogu položite, pritisnite i prevaljajte.
- Kod "pressure sensitive" lijepljenja pričekajte da ljepilo postane potpuno prozirno. Zatim položite oblogu, pritisnite je i prevaljajte, a postupak po potrebi ponovite.
- U kontaktnom postupku ljepilo nanosimo nazubljenom lopaticom s jedne strane i valjkom s druge strane. Prvu stranu treba odzračiti dok ljepilo ne postane prozirno, drugu stranu treba biti polumokro. Položite podnu oblogu, smotajte je snažno pritisnite na podlogu.
- Kod ‘’double-drop’’ lijepljenja oblogu položite u mokro ljepilo. Potom je odmah odvojite od podloge i pričekajte da se ljepilo odzrači na podlozi i na oblozi (dok na obje stane postanje ljepljivo, s tim da nanos ljepila ne smije biti proziran). Zatim položite oblogu, pritisnite je i prevaljajte, a postupak po potrebi ponovite.
- Za odstranjivanje svježih mrlja ljepila i čišćenje radnog alata odmah po završetku radova, koristite vodu.
- Pri radu molimo poštujte norme DIN 18 365 “Polaganje podnih obloga” i tehničke upute za uporabu UZIN proizvoda.
- Tehnički list Udruge industrije ljepila „Procjena i priprema podloge
- ljepljenje elastičnih i tekstilnih podnih obloga"
- tehnički list Središnjeg udruženja njemačke građevinske industrije (ZDB) "Elastični podovi, tekstilni podovi i parket na grijanim podnim konstrukcijama"
- TKB publikacija "Procjena i priprema podloge za podne obloge i parketarske radove"
- BEB publikacija "Procjena i priprema podloge"
- TKB publikacija list "Ljepljenje PVC podnih obloga"
- TKB publikacija »Ljepljenje elastičnih podnih pločica

SASTAV:

Polimerna disperzija, sredstva za konzerviranje, mineralni agregati, aditivi i voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:

Preporuča se korištenje zaštitne kreme i prozračivanje radnog prostora. Osnovni preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri polaganju podne obloge su usklađenost sa standardima uvjeta rada, kao i temeljito osušena podloga, temeljni premaz i izravnavajuća masa.

ODLAGANJE:

Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih upotrijebite. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao građevinski otpad.

Ovaj je proizvod namijenjen isključivo profesionalnoj uporabi od strane stručnih poslovnih korisnika. Ne smije se prodavati potrošačima. Gore navedene informacije temelje se na našem iskustvu i brižno provedenim istraživanjima. Raznolikost pratećih materijala i različite konstrukcije i uvjete rada ne možemo pojedinačno provjeravati niti na njih utjecati. Kvaliteta vašeg rada ovisi, dakle, o vašoj vlastitoj profesionalnoj prosudbi i korištenju proizvoda. Ako ste u nedoumici, provedite mali test ili potražite tehnički savjet. Pridržavajte se preporuka za ugradnju proizvođača podnih obloga. Objavljivanje ovog Tehničkog lista proizvoda poništava sve prethodne informacije o proizvodu. Aktualna verzija ovog tehničkog lista može se pronaći na našoj web stranici pod www.hr.uzin.com | 09.2026