

Temperaturno otporno ljepilo za PVC dizajnerske podne obloge i gumu

UZIN KE 66 HT

Disperzijsko ljepilo ojačano vlaknima za PVC dizajnerske podne obloge, gumene podne obloge u rolama i pločama debljine do 4 mm te PVC podne obloge.

GLAVNO PODRUČJE PRIMJENE:

- ▶ PVC luksuzne vinilne pločice
- ▶ PVC i CV podne obloge u rolama i pločama
- ▶ Gumene podne obloge u rolama i pločama debljine do 4 mm (npr. norament®, noraplan® ili noraplan® acoustic)
- ▶ Tekstilne podne obloge u zdravstvenim ustanovama

PODRUČJE PRIMJENE:

- ▶ Upojne i izravnote podloge
- ▶ Toplovodni sustavi podnog grijanja
- ▶ Opterećenje kotačićima od stolica prema DIN EN 12 529
- ▶ Mokro šamponiranje i čišćenje raspršivanjem prema RAL 991 A2
- ▶ Prikladno za poslovne i industrijske prostore



SVOJSTVA I PREDNOSTI PROIZVODA:

UZIN KE 66 HT je disperzijsko ljepilo za mokro lijepljenje s kratkim vremenom sušenja, koje se može koristiti i pri vrlo niskim i vrlo visokim temperaturama. Vlaknima ojačano ljepilo visoke otpornosti na smicanje smanjuje trajna udubljenja elastičnih podnih obloga na minimum. Za unutarnju primjenu.


- ▶ Kratko vrijeme sušenja
- ▶ Može se koristiti u temperaturnom rasponu od -20 °C do +70 °C*
- ▶ Vrlo niska potrošnja



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Veličina pakiranja	6 kg, 14 kg
Rok trajanja	Najmanje 12 mjeseci
Boja mokro	Bež
Boja suho	Bež
Potrošnja	170–260 g/m ²
Otvoreno vrijeme	Ploče, daske: 5–10 min*** / Pod u roli: 20–25 min***
Vrijeme ugradnje	Otpriblike 20 minuta***
Minimalna temperatura obrade	15 °C na razini tla
Izdržljiv	Nakon otprilike 24 sata***
Varenje/spajanje spojeva	Nakon 24 sata***
Konačna čvrstoća	Nakon otprilike 3 dana***

***pri 20 °C and 65% relativne vlažnosti zraka, ovisno o vrsti podne obloge i upojnosti podloge.



PRIPREMA PODLOGE:

Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha, bez pukotina, čista i bez tvari koje mogu smanjiti prionjivost (npr. prljavština, ulje, masnoća). Površinu je potrebno temeljito usisati, premazati temeljnim premazom i izravnati masom za izravnavanje. Odgovarajući temeljni premazi i mase za izravnavanje navedeni su u pregledu proizvoda UZIN. Podlogu je potrebno ispitati u skladu s važećim normama te u slučaju nedostataka prijaviti primjedbe. Naneseni temeljni premaz i masa za izravnavanje moraju se dobro osušiti.

Potrebno je pridržavati se tehničkih listova proizvoda koji se koriste zajedno s ovim proizvodom.

Debljine sloja:

- ▶ neupojne ili na vlagu osjetljive podloge: najmanje 2 mm (min. 3 mm za gumu)
- ▶ novi estrisi na bazi kalcijevog sulfata: najmanje 1 – 2 mm (2 mm za gumu)
- ▶ stare podloge: najmanje 2 mm (3 mm za gumu)

UPUTE ZA RAD:

1. Nanesite ljepilo ravnomjerno na podlogu pomoću odgovarajućeg nazubljenog gletera i pustite da se malo osuši (flash-off), ovisno o količini nanesenog ljepila, uvjetima okoline, upojnosti podloge i vrsti podne obloge. Nanesite samo onoliko ljepila koliko se može postaviti unutar otvorenog vremena, osiguravajući pritom dobar prienos ljepila na poledinu podne obloge.
2. Nakon odzračivanja, položite podnu oblogu, pritisnite je po cijeloj površini i, prije polaganja, pritisnite krajeve i sve neravne rubove obloge kako biste otklonili napetost. Jako deformirane obloge opteretite i pritom izbjegavajte zadržavanje zraka ispod obloge. Ostavite područje da odstoji 20 minuta, a zatim ga ponovno predite valjkom ili pritisnite rubove i spojeve.
3. Uklonite sve ostatke ljepila vodom dok je još svjež.

VAŽNE NAPOMENE:

- ▶ Proizvod se može čuvati najmanje 12 mjeseci u originalnoj ambalaži na umjereno hladnom mjestu. Otporno na smrzavanje do -8 °C. Čvrsto zatvorite otvorene spremnike i sadržaj upotrijebite što je prije moguće. Neka ljepilo prije upotrebe dosegne sobnu temperaturu.
- ▶ Najbolje se nanosi pri temperaturi od 18–25 °C, s temperaturom podloge iznad 15 °C i relativnom vlagom ispod 65 %. Niske temperature i visoka vlažnost produljuju vrijeme nanošenja, stvrdnjavanja i sušenja; visoke temperature i niska vlažnost ih skraćuju.
- ▶ Vlažne podloge mogu dovesti do sekundarnih emisija. Stoga provjerite da li je masa na izravnanim podlogama u potpunosti suha.
- ▶ Izravno lijepljenje na stare ostatke ljepila može dovesti do interakcija. Stoga je idealno ukloniti stare slojeve. U svakom slučaju, ostaci ljepila moraju se tretirati predpremazom te cijelu površinu prekriti samorazlijevnom masom u dovoljnoj debljini (obično 3 mm).

- ▶ Podne obloge moraju biti dovoljno opuštene, aklimatizirane i prilagođene klimatskim uvjetima prostorije tipičnim za njihovu naknadnu uporabu prije lijepljenja.
- ▶ UZIN KE 66 HT može se koristiti u područjima s višim temperaturnim opterećenjima do 70 °C. U slučaju iznimno visokih temperatura preporučujemo upotrebu termo-tvrdog ljepila (npr. UZIN KE 68 ili UZIN KR 430).
- ▶ Značajno izobličenje krajeva role, uvale, izrazito podignute rubove ili jaka zakrivljenja potrebno je tijekom postavljanja pritisnuti utegom.
- ▶ Za postavljanje podnih obloga bez klora provjerite preporuke za ljepila na internetu ili zatražite tehničko savjetovanje.
- ▶ Potrebno je poštovati općeprihvaćena pravila struke i tehnologije za postavljanje podnih obloga, kao i važeće nacionalne standarde (npr. EN, DIN, ÖNORM, VOB, SIA itd.). Sljedeći standardi i smjernice, između ostalih, također su primjenjivi ili se preporučuje posebna pažnja na njih:
 - DIN 18 365 "Podni radovi", ÖNORM B 5236
 - TKB informativni list "Procjena i priprema podloga za podne obloge i parkete"
 - BEB informativni list "Procjena i priprema podloga"
 - TKB informativni list "Prijanje PVC podnih obloga"
 - TKB informativni list "Ljepljiva ugradnja elastomernih podnih obloga"
 - TKB tehnička bilješka "Lijepljenje linoleumskih podnih obloga"
 - TKB tehnička bilješka "Lijepljenje tekstilnih podnih obloga"
- ▶ Bez otapala
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Vrlo niska emisija
- ▶ DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niskih emisija

SASTAV:

Polimerne disperzije, modificirane smole, konzervansi, mineralni punila, aditivi i voda.

ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OKOLIŠA:

Bez otapala. Preporuča se korištenje zaštitne kreme i prozračivanje radnog prostora. Čuvati izvan dohvata djece. Nemojte jesti, piti niti pušiti tijekom izvođenja radova. Nakon dodira s očima ili kožom, odmah isprati s puno vode. Ne izlijevajte u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Isperite alat vodom i sapunom odmah nakon upotrebe. Proizvod sadrži vlakna na bazi sintetičkih polimernih mikročestica (SPM). Držite spremnik čvrsto zatvorenim. Odmah pokupite proliveni materijal iz oštećenih spremnika i ponovno ga upotrijebite ili pravilno odložite. Osnovni preduvjeti za najbolju moguću kvalitetu zraka u prostoru pri polaganju podne obloge su usklađenost sa standardima uvjeta rada, kao i temeljito osušena podloga, temeljni premaz i izravnavajuća masa. Proizvod sadrži izotiazolinone, Bronopol. Dežurni telefon za informacije o alergijama +385 1 2348 342.(Hrvatska)

ODLAGANJE:

Gdje je moguće, sakupite ostatke proizvoda i ponovno ih upotrijebite. Proizvod sadrži sintetičke polimerne mikročestice (SPM). Izbjegavajte ispuštanje u okoliš. Ne izlijevajte u odvođe, kanalizaciju ili zemlju. Prazni spremnici mogu se reciklirati. Spremnici s tekućim ostacima, kao i tekući proizvod, klasificiraju se kao posebni otpad. Osušeni ostaci proizvoda klasificiraju se kao građevinski otpad.